



DEUTSCHES  
PATENTAMT

②1 Aktenzeichen: P 34 47 081.6  
②2 Anmeldetag: 22. 12. 84  
④3 Offenlegungstag: 19. 12. 85

DE 3447081 A1

③0 Innere Priorität: ③2 ③3 ③1  
26.05.84 DE 34 19 835.0

⑦1 Anmelder:  
AEG-Telefunken Kabelwerke AG, Rheydt, 4050  
Mönchengladbach, DE

⑦2 Erfinder:  
Glessner, Bertram, Dipl.-Phys., 4000 Düsseldorf, DE;  
Peglow, Hartmut, 4156 Willich, DE; Pitsch, Paul,  
Dipl.-Phys., 4050 Mönchengladbach, DE; Heinen,  
Peter, 5137 Waldfeucht, DE

⑤6 Recherchenergebnisse nach § 43 Abs. 1 PatG:

DE-OS	34 05 812
DE-OS	33 15 165
DE-OS	31 32 010
DE-OS	31 06 412
DE-OS	29 38 218
DE-OS	29 22 665
DE-OS	28 27 303
EP	1 09 192

⑤4 Verfahren zum Herstellen einer Vorform zum Ziehen von Lichtleitfasern

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Lichtleitfaser, bei der zunächst ein rohrförmiger Glaskörper mit Bereichen mit unterschiedlichem Brechungsindex hergestellt und dieser Glaskörper zu einer Glasfaser ausgezogen wird. Die Erfindung besteht darin, daß beim Ziehen des rohrförmigen Glaskörpers ein Unterdruck im Inneren des rohrförmigen Glaskörpers vorhanden ist, der so gewählt wird, daß die fertige Glasfaser möglichst keinen Dip aufweist.




Fig. 3




Fig. 4

DE 3447081 A1

AEG-TELEFUNKEN Kabelwerke  
Aktiengesellschaft, Rheydt  
Bonnenbroicher Str. 2-14

4050 Mönchengladbach 2

19. Dezember 1984

Lg/schr

MG 84/8a

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Verfahren zum Herstellen einer Lichtleitfaser, bei dem zunächst ein rohrförmiger Glaskörper mit Bereichen mit unterschiedlichem Brechungsindex hergestellt und dieser Glaskörper zu einer Glasfaser ausgezogen wird, dadurch gekennzeichnet, daß beim Ziehen des rohrförmigen Glaskörpers ein Unterdruck im Inneren des rohrförmigen Glaskörpers vorhanden ist, der derart gewählt wird, daß die fertige Glasfaser möglichst keinen Dip aufweist.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß derart verfahren wird, daß die Glasfaser einen möglichst kreisförmigen Querschnitt aufweist.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der rohrförmige Glaskörper durch Vorkollabieren mechanisch so stabil gemacht wird, daß beim Ziehen des rohrförmigen Glaskörpers mit Unterdruck keine Glasfaser mit elliptischem Querschnitt entsteht.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der rohrförmige Glaskörper vor dem Ziehen ohne Unterdruck vorkollabiert wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß für den Fall, daß im Glasrohr vor dem Ziehen eine verarmte Dotierungsschicht vorhanden ist, diese verarmte Dotierungsschicht entfernt wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Kollabieren mit Unterdruck das Entstehen einer verarmten Dotierungsschicht im Glasrohr verhindert wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß ein Unterdruck gegenüber dem Atmosphärendruck hergestellt wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Unterdruck im Inneren des Glasrohres gegenüber dem auf die Außenwand des rohrförmigen Glaskörpers wirkenden Druck hergestellt wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Bereich mit unterschiedlichem Brechungsindex durch Innen- oder Außenbeschichtung hergestellt wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Innenbeschichtung oder Außenbeschichtung des Glasrohres aus dotiertem Silizium besteht.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß als Dotierstoff Germaniumdioxid und/oder Phosphorpentoxid verwendet wird.

AEG-TELEFUNKEN Kabelwerke  
Aktiengesellschaft, Rheydt  
Bonnenbroicher Str. 2-14

4050 Mönchengladbach 2

19. Dezember 1984

Lg/schr

Verfahren zum Herstellen einer Vorform zum  
Ziehen von Lichtleitfasern

---

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Lichtleitfaser, bei dem zunächst ein rohrförmiger Glaskörper mit Bereichen mit unterschiedlichem Brechungsindex hergestellt und dieser Glaskörper zu einer Glasfaser ausgezogen wird.

Optisch leitende Glasfasern werden aus Vorformen gezogen. Nach dem CVD-Verfahren wird ein aus Mantelglas bestehendes Rohr innen-seitig mit Kernglas beschichtet. Das Kernglas besteht insbesondere aus mit Germaniumdioxid ( $\text{GeO}_2$ ) dotiertem Siliciumdioxid ( $\text{SiO}_2$ ) und weist einen höheren Brechungsindex auf als das Mantelglas. Man kann nach dem CVD-Verfahren auch einen stabförmigen Grundkörper zunächst mit dotiertem Kernglas und danach mit einem Mantelglas beschichten. Der Grundkörper wird schließlich entfernt. In beiden Fällen erhält man, ggfs. nach einer Verglasung der aufgetragenen Schichten, einen rohrförmigen Körper. Dabei wird der rohrförmige Körper, von einem Ende beginnend, fortlaufend über seine Länge hin bis zum Erweichungspunkt erhitzt, so daß er zu einem Voll-

Körper zusammenfällt. Das Kollabieren kann als getrennter Verfahrensschritt oder gemeinsam mit dem Faserziehen erfolgen.

Insbesondere bei mit  $\text{GeO}_2$  dotiertem Kernglas wurde in dessen zentralem Bereich ein nachteiliger Einbruch (Dip) des Brechungsindex festgestellt. Dieser entsteht dadurch, daß bei der zur Kollabierung bzw. Faserziehen erforderlichen hohen Erhitzung bevorzugt  $\text{GeO}_2$  aus der inneren Rohroberfläche verdampft. Infolgedessen entsteht ein zentraler Bereich des kollabierten Kerns mit einer Verarmung an  $\text{GeO}_2$ . Ein solcher in der Vorform entstandener Dip ergibt sich dann in geometrisch äquivalenter Form auch in der gezogenen optischen Faser.

Dieser unerwünschte Dip verursacht, je nach Größe, in Multimodegradienten- und Monomodefasern nachteilige, physikalische Effekte:

- Reduzierung der Einkoppeleffektivität,
- Erhöhung der Mikrokrümmungsempfindlichkeit,
- Beeinflussung der Cut-Off-Wellenlänge,
- Reduzierung der Übertragungsbandbreite,
- Fehlinterpretation der DMD-Meßmethode,
- negative Beeinflussung des  $\gamma$ -Faktors bei großen LWL-Strecken,
- Empfindlichkeit der Bandbreitenmessung bezüglich Einkopplung und Microbendings.

Trotz zahlreicher Versuche ist es bisher nicht gelungen, den Dip vollständig zu vermeiden, man konnte ihn lediglich reduzieren. Um solch kleine Dip-Werte zu erreichen, mußte der zunächst große Innendurchmesser des beschichteten Rohres durch Vorkollabierung verkleinert werden. Nach der Verkleinerung wurde die  $\text{GeO}_2$ -verarmte innere Hautschicht durch Ätzen entfernt. Dieses Vorverfahren wurde bis zu einem möglichst kleinen verbleibenden Innendurchmesser durchgeführt, so daß beim abschließenden endgültigen Kollabieren ein nur relativ geringer  $\text{GeO}_2$ -verarmter Flächenanteil auch nur eine schmale Dip-Zone ergeben konnte. Ein weiteres bekanntes Verfahren zur Reduzierung eines Dip besteht darin, daß während des Kollabierens germaniumhaltige Stoffe zugesetzt werden, um der  $\text{GeO}_2$ -Verarmung entgegenzuwirken.

Die bekannten Verfahren zur Verminderung des Dips sind aufwendig und nicht voll befriedigend, da ein Restdip nicht vermeidbar war. Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, das Verfahren der eingangs genannten Art so zu gestalten, daß ein Dip möglichst vollständig vermieden wird.

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der eingangs erwähnten Art nach der Erfindung dadurch gelöst, daß beim Ziehen des rohrförmigen Glaskörpers ein Unterdruck im Inneren des rohrförmigen Glaskörpers vorhanden ist, der derart gewählt wird, daß die fertige Glasfaser möglichst keinen Dip aufweist.

Der Erfindung liegt die wesentliche Erkenntnis zugrunde, daß durch einen entsprechenden Unterdruck ein Dip vermieden werden kann. Beim Verfahren nach der Erfindung wird vorzugsweise darauf geachtet, daß die nach der Erfindung hergestellte Glasfaser einen möglichst kreisförmigen Querschnitt aufweist. Dies erreicht man gemäß einer Weiterbildung der Erfindung vorzugsweise dadurch, daß der rohrförmige Glaskörper durch Vorkollabieren mechanisch so stabil gemacht wird, daß beim weiteren Faserziehen mit Unterdruck keine Glasfaser mit elliptischem Querschnitt entsteht. Zu diesem Zweck muß der rohrförmige Glaskörper vor dem Faserziehen eine entsprechende Geometrie aufweisen, indem er beispielsweise einen entsprechend kleinen Innendurchmesser oder ein entsprechend kleines Verhältnis von Innen- zu Außendurchmesser aufweist.

Das Verfahren nach der Erfindung führt zu dem überraschenden Ergebnis, daß die Entstehung eines Dips bzw. ein Dip vollständig bzw. nahezu vollständig vermeidbar ist und somit das Ergebnis wesentlich besser ist als bei bekannten Verfahren. Der Unterdruck kann beliebig niedrige Werte annehmen, wobei jedoch in der Praxis der Druck nur soweit verringert wird, daß sich der Dip mit Sicherheit nicht ausbildet.

Der erforderliche Mindestunterdruck hängt von der Art der für die Vorform verwendeten Materialien, insbesondere der Dotierstoffe

ab. Für den jeweiligen Fall geeignete optimale Druckwerte können durch einfache Versuche festgestellt werden, indem beispielsweise eine Versuchsvorform über die Länge mit variablem Druck zur Faser ausgezogen wird. Durch Messung in verschiedenen Ebenen der Faser läßt sich feststellen, bei welchem Unterdruck der Dip verschwindet bzw. unmerkbar klein wird.

Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung wird der rohrförmige Glaskörper vor dem Ziehen ohne Unterdruck vorkollabiert. Für den Fall, daß im Glasrohr vor dem Ziehen eine verarmte Dotierungsschicht vorhanden ist, wird diese verarmte Dotierungsschicht vorzugsweise entfernt. Vorzugsweise wird jedoch vor dem Kollabieren mit Unterdruck das Entstehen einer verarmten Dotierungsschicht im Glasrohr verhindert. Vorzugsweise besteht beim Faserziehen mit Unterdruck dieser Unterdruck gegenüber dem auf die Außenwand des rohrförmigen Glaskörpers wirkenden Druck.

Die Erfindung ist ganz allgemein anwendbar, so daß es beispielsweise nicht darauf ankommt, ob der Bereich mit unterschiedlichem Brechungsindex durch Innen- oder Außenbeschichtung hergestellt wird.

Die Innenbeschichtung oder Außenbeschichtung des Glasrohres besteht beispielsweise beim Verfahren nach der Erfindung aus dotiertem Silizium. Als Dotierstoffe werden beispielsweise Germaniumdioxid und/oder Phosphorpentoxid verwendet.

Die Erfindung wird im folgenden an Ausführungsbeispielen erläutert.

Der in Fig. 1 vorhandene rohrförmige Glaskörper besteht aus einer äußeren Mantelschicht 1 aus im wesentlichen reinem  $\text{SiO}_2$ -Glas und einer inneren Kernschicht 2 aus im wesentlichen mit  $\text{GeO}_2$  dotiertem  $\text{SiO}_2$ -Glas. Der  $\text{GeO}_2$ -Gehalt nimmt zur Mitte hin zu, so daß im Kern der zu ziehenden Glasfaser das gewünschte Gradientenprofil des Brechungsindex mit exponentiellem Verlauf entsteht.

Durch einen Brenner bzw. Ofen 3 wird gemäß der Fig. 2 der rohrförmige Glaskörper in einem bestimmten Bereich 4 bis zum Erweichungspunkt erhitzt. Der erweichte Bereich wird zu einer Glasfaser ausgezogen. Hierbei wird im noch nicht zur Glasfaser ausgezogenen und daher noch rohrförmigen Teil 5 ein Unterdruck erzeugt, der so bemessen ist, daß ein Dip in der Glasfaser verhindert wird. Der Unterdruck im Bereich 5 wird beispielsweise dadurch erzeugt, daß an der Öffnung 6 eine Vakuumpumpe angeschlossen wird.

Damit der rohrförmige Körper sich nicht infolge des inneren Unterdrucks elliptisch zu einer Faser verformt, darf dessen Wandstärke relativ zum Innendurchmesser nicht zu klein sein. Deshalb wurde vor dem endgültigen Ziehen zur Glasfaser gemäß Figur 2 ein nach dem einen vertikalen CVD-Verfahren (VCVD) innenbeschichtetes Rohr, welches einen größeren Außendurchmesser und geringere Wandstärke aufwies, zunächst bei atmosphärischem Innendruck vorkollabiert. Die dadurch entstandene  $\text{GeO}_2$ -verarmte innere Schicht wurde durch Ätzen entfernt. Da bei dem nachfolgenden endgültigen Ziehen zur Faser gemäß Fig. 2 ein innerer Unterdruck von beispielsweise 400 mbar aufrechterhalten wurde, konnte sich kein  $\text{GeO}_2$ -verarmter innerer Bereich in der Faser mehr ausbilden.

Während die nach bekannten Verfahren hergestellten Glasfasern gemäß der Figur 3 in der Mitte einen Dip 7 aufweist, ist bei den nach der Erfindung hergestellten Glasfasern gemäß der Figur 4 kein Dip festzustellen. Anstelle von nur einer Innenschicht werden bei der Herstellung von Glasfasern im allgemeinen sehr viele Schichten mit unterschiedlichem Brechungsindex aufgebracht, die in den Figuren 3 und 4 mit der Bezugsziffer 8 bezeichnet sind. Der in der Figur 3 zu sehende, unerwünschte Dip ist ein aus Germaniumdioxid verarmter Bereich.

11 Patentansprüche

5 Seiten Beschreibung

Zeichnung



Nummer:  
Int. Cl.4:  
Anmeldetag:  
Offenlegungstag:

34 47 081  
C 03 B 37/075  
22. Dezember 1984  
19. Dezember 1985

- 9 -

Fig.1




Fig. 2

